

## دراسة تأثير استخدام ناتج مخلفات كشط الطرق كبديل جزئي للركام الخشن على مقاومة الضغط للخرسانة وقابلية التشغيل

د. ناجي احمد صالح \*

قسم الهندسة المدنية، كلية الهندسة، جامعة بنى وليد، ليبيا

### Study on the Effect of busing Road milling waste as a partial Replacement for Coarse Aggregate on the Compressive Strength and Workability of Concrete

Dr. Naji Amhimmid Salih \*

Civil Engineering Department, Faculty of Engineering, Bani Waleed University, Libya

\*Corresponding author: [najihassan@bwu.edu.ly](mailto:najihassan@bwu.edu.ly)

Received: August 11, 2025

Accepted: September 26, 2025

Published: October 07, 2025

#### الملخص:

يتناول البحث تأثير استخدام نسب إحلال جزئي للركام الخشن بواسطة ناتج كشط الأسفلت على خصائص الخلطة الخرسانية. تم اختبار عدة نسب إحلال تبدأ من 0% وحتى 50%，مع قياس معدل الهبوط (mm) ومتوسط مقاومة الضغط للخرسانة بعد 7 و28 يوماً. أظهرت النتائج أن زيادة نسبة الإحلال تؤدي إلى انخفاض تدريجي في معدل الهبوط، حيث انخفض من 90 mm عند 0% إحلال إلى 40mm عند 50% إحلال. كما لوحظ تراجع مستمر في مقاومة الضغط بعد 7 و28 يوماً، حيث تقلصت من (21MPa و 31MPa) إلى (13MPa و 18.5MPa) على التوالي مع ارتفاع نسبة الإحلال. يمكن الاستنتاج من البحث أن استخدام ناتج كشط الأسفلت كبديل جزئي للركام الخشن يؤدي إلى تقليل مقاومة الضغط ومتانة الخلطة، ويزيد من معدل الهبوط. لذلك، يجب مراعاة نسب الإحلال الدقيقة لتحسين أداء الخلطة الخرسانية وتقليل التأثيرات السلبية.

**الكلمات المفتاحية:** مقاومة الضغط، قابلية التشغيل، تأثير، دراسة الركام الخشن.

#### Abstract:

The study investigates the effect of partially replacing coarse aggregate with asphalt milling byproduct on the properties of concrete mixtures. Several replacement ratios ranging from 0% up to 50% were tested, measuring slump (mm) and average compressive strength at 7 and 28 days. Results indicated that increasing the replacement ratio led to a gradual reduction in slump, decreasing from 90 mm at 0% replacement to 40 mm at 50% replacement. A continuous decline in compressive strength was also observed at both 7 and 28 days, dropping from 21 MPa and 31 MPa to 13 MPa and 18.5 MPa, respectively, with higher replacement percentages. The study concludes that using asphalt milling byproduct as a partial replacement for coarse aggregate reduces compressive strength and durability of the concrete mixture, while increasing slump loss. Therefore, precise control of replacement ratios is essential to optimize concrete performance and minimize adverse effects.

**Keywords:** Compressive strength, Workability, Effect, Coarse aggregate study.

## مقدمة:

تعتبر الخرسانة هي المادة الأكثر استخداماً في تنفيذ كافة المشاريع الانشائية والبنية التحتية في الوقت الحاضر ومع تطور المجتمعات قد تزداد الطلب على هذه المادة وكما هو معروف أن نسبة الركام الخشن في الخرسانة يشكل 70% من مكوناتها ويشكل عنصر أساسى في تحديد مواصفاتها الامر الذي يجعل من الركام الخشن المادة الأكثر طلباً لصناعة الخرسانة ونحن في ليبيا من الدول النامية والتي بها مشاريع تنموية عديدة وكبيرة الامر الذي تزداد الطلب على الركام الخشن مما ادى الى ارتفاع أسعاره كما نشير الى ان صناعة الركام تؤدي الى اضرار بيئية كبيرة وخاصة اذا كانت في المناطق القريبة من التجمعات السكنية والزراعية كما نجد الإشارة هنا الى انه في ليبيا منذ اكتر من خمس عقود قد تم تنفيذ شبكة من الطرق الرئيسية والفرعية يبلغ طولها اكتر من 5000 كيلومتر والتي يشكل الركام المادة الأساسية في تكوينها والتي انقضى العمر الافتراضي لأغلبها حيث ان بعضها حالياً يتطلب إعادة تأهيل والبعض الآخر يتطلب تجديد ومن خلال هذه العمليات ينبع مخلفات كبيرة وعملية التخلص منها يتطلب مصاريف كبيرة بالإضافة الى الضرر البيئي الكبير الذي يسببه تركها بمكبات المخلفات ولذا اتجهت الأبحاث في الآونة الأخيرة نحو تحقيق الاستدامة في صناعة الانشاءات والبني التحتية من خلال إعادة التدوير والاستخدام ومن خلال هذا البحث سيتم إعادة استخدام ناتج كشط الاسفلت كبدل جزئي للركام الخشن في الخلطات الخرسانية ويمثل هذا التوجه حلّاً بيئياً بالإضافة خفض تكاليف صناعة الخرسانة وذلك بالتقليل من الاعتماد على الركام الطبيعي بالرجوع الى الدراسات السابقة ان مقاومة الضغط تبقى في الحدود المقبولة عند نسب إحلال حتى 20-30% بينما عند نسب من 30-40% يصبح الانخفاض واضح وقد يخرج عن المواصفات المطلوبة للبناء الانشائي [1]. كما تناولت دراسة اخرى تأثير استخدام نسب مختلفة من ناتج كشط الإسفلت على مقاومة الضغط والانحناء للخرسانة، مع إظهار انخفاض تدريجي في القوة بزيادة نسبة الإحلال [2] ما اوضحت دراسة اخرى بأنه يجب مراعاة بعض الاعتبارات الفنية عند استخدام ناتج الإسفلت، مثل ضعف الترابط بين عجينة الأسمنت والركام الأسفلتي، مما قد يؤثر على الخصائص الميكانيكية للخلطة النهائية كما أظهرت نتائج البحث مراجعة شاملة حول متانة الخرسانة المحتوية على اختبارات الخرسانة المحتوية ناتج كشط الإسفلت، انخفاض مقاومة الخرسانة لظواهر مثل التجمد والذوبان بسبب امتصاص الركام الأسفلتي للماء [3].

## الهدف من الدراسة:

- في هذا البحث سيتم دراسة مدى تأثير استخدام بعض نسب الاحلال من ناتج كشط الاسفلت كبدل جزئي للركام الخشن والتي لم يسبق استخدامها وتحديد تأثيرها على قابلية التشغيل و مقاومة الخرسانة.
- تقديم توصيات حول نتائج الاختبارات وتحديد النسب المثلثة للإحلال للتطبيقات المختلفة.

## البرنامج العملي:

هدف هذه الدراسة هو بحث مدى تأثير استخدام ناتج الكشط كبدل جزئي للركام الخشن على مقاومة الضغط للخلطات الخرسانية. ولتحقيق هذا الهدف، تم إعداد برنامج عمل على شمل تحتوي على خلطة قياسية (M-0) تحقق مقاومة ضغط مقدارها (30Mpa) بالإضافة إلى 6 خلطات أخرى تحتوي على نسب مختلفة من ناتج كشط الاسفلت، والذي استخدم كبدل جزئي للركام الخشن وفقاً للجدول (1). ومن هذه الخلطات تم تجهيز (6) مكعبات بأبعاد (15×15×15 سم) لكل خلطة، علماً بأن المعالجة تمت عن طريق غمر المكعبات بالماء إلى قبل يوم من موعد الاختبار وقد تم اختبار عدد ثلث مكعبات بعد 7 أيام، وثلاثة مكعبات أخرى بعد 28 يوماً.

جدول (1) يوضح مكونات الخلطات الخرسانية.

رمز الخلطة	نسبة الاحلال من ناتج الكشط %	ركام طبيعى Kg/m <sup>3</sup>	ركام من ناتج الاحلال Kg/m <sup>3</sup>	ركام ناعم Kg/m <sup>3</sup>	اسمنت Kg/m <sup>3</sup>	ماء litter
M-0	0%	1200	0	620	350	165
M-1	5%	1140	60	620	350	165
M-2	10%	1080	120	620	350	165
M-3	15%	1020	180	620	350	165
M-4	20%	960	240	620	350	165
M-5	25%	900	300	620	350	165
M-6	50%	600	600	620	350	165

## مواد خلط الخرسانة:

تم استخدام مواد أساسية لتنفيذ خلطات الخرسانة، وهي: الأسمنت البورتلاندي العادي، الركام الخشن، الركام الناعم، ناتج كشط الاسفلت، والماء. وفيما يلي عرض لخصائص هذه المواد:

### الأسمنت:


تم استخدام الأسمنت البورتلاندي العادي، المورّد من مصنع الاتحاد العربي – زليتن، في تنفيذ جميع خلطات الدراسة، وهو مطابق للمواصفات القياسية الليبية (4) [340/1997]

### الركام الخشن الطبيعي:

تم استخدام الركام من محاجر وادي بنار ببني وليد بحجم اسمي (20 ملم). وقد تم استخدام هذا النوع منفرداً دون خلطه مع أي نوع آخر من الركام، وذلك لأن منحنى تدرجه الحبيبي يقع ضمن حدود منحنى التدرج للركام الخشن حسب المواصفة الليبية. وقد أجري التحليل المنخلي وفقاً للمواصفات القياسية الليبية. يوضح الجدول (2) نتائج التحليل المنخلي، بينما يبين الشكل (1) منحنى التدرج الحبيبي للركام الخشن طبقاً للمواصفات الليبية.[4]

جدول (2) التحليل المنخلي للركام الخشن الطبيعي.

المواصفات القياسية الليبية	نسبة المار %	نسبة وزن المتبقى التراكمي %	وزن المتبقى التراكمي g	وزن المتبقى g	فحمة المنخل (mm)
100	100	0	0	0	19
90-100	92.34	7.663	153.25	153.25	14
50-85	52.48	47.524	950.48	797.23	10
0-10	1.33	98.674	1973.48	1023	5
-	-	-	-	19.5	pan
الوزن الإجمالي=2000 جرام			المقياس الاعتباري الأكبر للركام mm20=		




شكل (1) منحنى التحليل المنخلي للركام الخشن الطبيعي.

### الركام الناعم:

تم استخدام الرمل الطبيعي المتوفر محلياً في منطقة زليتن، والذي تم غسله وتجفيفه قبل الاستخدام لإزالة الشوائب والمواد الضارة. وقد أجري التحليل المنخلي للرمل وفقاً للمواصفات القياسية الليبية، وجاءت نتائجه ضمن حدود التدرج المسموح به للركام الناعم حسب المواصفة الليبية. يوضح الجدول (3) نتائج التحليل المنخلي، بينما يبين الشكل (2) منحنى التدرج الحبيبي للركام الناعم.

جدول (3) التحليل المنخلي للركام الناعم.

المواصفات القياسية اللبيبة	نسبة المار %	نسبة وزن المتبقى التراكمي %	وزن المتبقى التراكمي g	وزن المتبقى g	فتحة المنخل (mm)
-	99.976	0.024	0.486	0.489	5.00
100-80	99.927	0.073	1.458	0.972	2.36
100-70	99.878	0.122	2.43	0.972	1.18
100-55	97.934	2.066	41.31	38.88	0.60
70-5	51.4	48.6	972	930.69	0.30
15-0	7.32	92.680	1853.604	881.604	0.15
				140.454	Pan
الوزن الإجمالي=2000 جرام		معامل النعومة=1.44			



شكل (2) منحني التحليل المنخلي للركام الناعم.

#### الركام الخشن من ناتج كشط الاسفلت:

تم الحصول على الركام الخشن من ناتج كشط الاسفلت بطريق ترهونة - صلاح الدين وبمعلم الشركة المنفذة للطريق تم تنظيفه وازالة الشوائب منه وتكسيره وغربلته بالإضافة الغسل لإزالة المواد العالقة والملوثات لتحسين أدائها في الخرسانة وذلك للحصول على التدرج الحبيبي والذي يتوافق مع مواصفات الركام الخشن المستخدم في الخرسانة وقد تم الحصول على التدرج التالي وفق الجدول (4).

جدول (4) يوضح التحليل المنخلي للركام الخشن المعد تدويره.


نسبة المنيوية للمار حدود المواصفات- ASTM C33	نسبة المار %	نسبة وزن المتبقى التراكمي %	وزن المتبقى g	فتحة المنخل (mm)
100	100	0	0	25
100-90	95.2	4.8	96	19
50-85	80	15.2	304	12.5
25-60	59.2	20.5	410	9.5
0-10	29.4	29.8	596	4.75
0-5	14.4	15	300	2.36
0-5	0.3	14.7	294	*0
			2000	

### نتائج الاختبارات:


تم إجراء اختبارات لمعرفة مدى تأثير النسب المختلفة للإحلال علي معدل الهبوط للخرسانة والجدول (5) والشكل (3) يوضح مقدار التغير في الهبوط لكل خلطة، كما تم اجراء اختبارات لمعرفة مقاومة الضغط للخرسانة والتي تعبر عن جودتها وخصائصها الميكانيكية، ولتحديد مدى تأثير النسب المختلفة للإحلال من ناتج الكشط للاسفلت كبديل عن الركام الخشن على هذه الخاصية ولجميع الخلطات الخرسانية التي تم تحضيرها والجدول (5) والرسم البياني شكل (4) وشكل (5) يوضح نتائج اختبارات مقاومة الضغط بعد 7 أيام و28 يوم من عمر الخرسانة، بينما يوضح جدول (6) التغير النسبي لنتائج الاختبار مقارنة بالخلطة المرجعية.

جدول (5) يوضح متوسط نتائج اختبار مقاومة الضغط بعد 7, 28 يوم بالإضافة الي معدل الهبوط.


رمز الخلطة	ناتج الكشط من %	معدل الهبوط (mm)	متوسط نتائج اختبار مقاومة الضغط بعد (7) أيام (MPa)	متوسط نتائج اختبار مقاومة الضغط بعد (28) يوم (MPa)
M-0	0%	90	21	31
M-1	5%	80	20	29.5
M-2	10%	70	18.8	28
M-3	15%	65	17	25.5
M-4	20%	60	16	24.5
M-5	25%	55	15.2	22.5
M-6	50%	40	13	18.5



شكل (3) يوضح معدل التغير في الهبوط للخلطات الخرسانية.



شكل (4) يوضح معدل التغير في مقاومة الضغط بعد 7 أيام.



شكل (5) يوضح معدل التغير في مقاومة الضغط بعد 28 يوم.

جدول (6) يوضح معدل التغير النسبي لمقاومة الضغط مقارنة بالخلطة المرجعية.

رمز الخلطة	ناتج الكشط % للإسفالت	متوسط مقاومة الضغط بعد 7 أيام (MPa)	معدل التغير في مقاومة الضغط بعد 7 أيام %	متوسط مقاومة الضغط بعد 28 يوم (MPa)	معدل التغير في مقاومة الضغط بعد 28 يوم %
M-0	0%	21	0	31	0
M-1	5%	20	-4.76	29.5	-4.83
M-2	10%	18.8	-10.47	28	-9
M-3	15%	17	-19.04	25.5	-17.74
M-4	20%	16	-23.8	24.5	-21
M-5	25%	15.2	-27.61	22.5	-25
M-6	50%	13	-38.1	18.5	-40.32

#### مناقشة نتائج الاختبارات:

بالرجوع الى الجدول (5) والشكل (3) نلاحظ ان معدل الهبوط ينخفض بشكل ملحوظ مع زيادة نسبة الاحلال من ناتج الكشط. حيث انخفض من (90mm) في الخلطة المرجعية (M-0) إلى (40mm) في الخلطة ذات الاحلال 50% (M-6) مما يؤشر الى التأثير السلبي على التشغيلية للخرسانة.

بالرجوع إلى نتائج اختبارات مقاومة الضغط للخرسانة بعد 7 أيام والموضحة في الجدول (6) والذي يوضح التغير النسبي لمقاومة الضغط للخرسانة ومقارنتها بالخلطة المرجعية (M-0)، حيث تبين انخفاضاً بمعدل 4.76% في مقاومة الضغط للخلطة M-1 والتي تحتوي على نسبة إحلال 5% بينما أظهرت الخلطة M-2 والتي تحتوي نسبة إحلال 10% انخفاضاً بمعدل 10.47% كما أظهرت الخلطة M-3 انخفاض بمعدل 19.04% كما أظهرت الخلطة M-4 انخفاضاً بمعدل 23.8% وبعتر الانخفاض بالنتائج السابقة تدريجي مما يظهر ان نسب الاحلال حتى 20% من ناتج الكشط لها تأثير محدود على مقاومة الخرسانة المبكرة. بينما أظهرت الخلطات (M-6 , M-5 , M-4) انخفاض كبير في مقاومة الضغط حيث تراوحت ما بين (38.1% الى 40.32%) مما يؤشر الى ان النسب العالية من ناتج الكشط والتي تزيد عن 25% لها تأثير على مقاومة الخرسانة المبكرة.

وبالرجوع الى الجدول (6) والذي يوضح معدل التغير النسبي في مقاومة الضغط للخرسانة بعد 28 يوم ومقارنتها بمقاومة الخرسانة للخلطة المرجعية حيث لوحظ ان مقاومة الضغط للخلطات (M-1 , M-2 , M-3 , M-4) تراوحت ما بين (4.83% الى 21%) مما يؤشر الى أن نسب الاحلال لناتج كشط الإسفالت حتى 20% له تأثير محدود على مقاومة الضغط للخرسانة في العمر متقدم، فيما أظهرت الخلطات (M-6 , M-5) انخفاض كبير في مقاومة الضغط حيث تراوحت ما بين (25% - 40.32%) مما يؤشر الى ان النسب العالية من ناتج الكشط والتي تزيد عن 25% لها تأثير سلبي على مقاومة الخرسانة في العمر متقدم.

#### الاستنتاجات:

1. بالرجوع الى الشكل (3) والذي يوضح معدل التغير في الهبوط للخرسانة ولمختلف نسب الاحلال حيث لوحظ هذا الانخفاض راجع إلى الطبيعة الخشنة وبسبب امتصاص ناتج كشط الإسفالت للماء، والذي يقلل من سيولة الخرسانة و يجعلها أقل قابلية للتشغيل وقد يكون بسبب زيادة المساحة للركام المعد تدويره.
  - الخلطات ذات الاحلال المنخفض (حتى 20%) تحافظ على هبوط مقبول (60mm فأعلى).
  - الخلطات ذات الاحلال العالى (50% فأكثر) تعانى من هبوط منخفض (40mm أو أقل)، مما قد يتطلب تعديل فى ماء الخلط لتحسين قابلية التشغيل.

#### 2. تأثير نسبة الاحلال على مقاومة الضغط:

##### أ. مقاومة الضغط بعد 7 أيام:

تنخفض مقاومة الضغط بعد 7 أيام بشكل تدريجي مع زيادة نسبة الاحلال. من (21Mpa) في الخلطة المرجعية (M-0) إلى (13Mpa) في الخلطة (M-6) نسبة الانخفاض تراوح من 4.8% عند 5% احلال إلى 38.1% عند 50% احلال، هذا الانخفاض يشير إلى أن ناتج الكشط يؤثر سلباً على التطور المبكر للقوية، نتيجة ضعف الترابط بالإضافة الى تأثير الإسفالت الملتصق بالركام أو وجود شوائب في المادة المعد تدويرها.

### ب. مقاومة الضغط بعد 28 يوماً:

تتóżع مقاومة الضغط من (31Mpa) في الخلطة (M-0) إلى (18.5Mpa) في الخلطة (M-6) نسبة الانخفاçion تترواح من 4.8% عند 5% أحال إلى 40.32% عند 50% أحال، الانخفاçion في مقاومة الضغط بعد 28 يوماً مشابه لنسبة الانخفاçion في مقاومة 7 أيام، مما يدل على أن تأثير الأحال مستمر على المدى الطويل ولا يتم تعويضه بمرور الوقت الخلطات ذات الأحال حتى 10% (M-2) تحافظ على مقاومة ضغط بعد 28 يوماً فوق (28Mpa)، وهي مناسبة لمعظم التطبيقات الإنسانية التقليدية (مثل البلاطات والعناصر غير الحاملة).

- الخلطات ذات أحال 15-25% (M-3) إلى (M-5) تتراوح مقاومتها بين (22.5 - 25.5MPa)، وقد تكون مناسبة للتطبيقات الإنسانية الخفيفة أو غير الحرجة (مثل الأساسات غير العميق أو الأرصفة).
- الخلطات ذات أحال 50% فأكثر (M-6) تقل مقاومتها عن 20 MPa، مما يجعلها غير مناسبة للتطبيقات الإنسانية إلا إذا كانت هناك متطلبات خاصة للاستدامة وتحت إشراف دقيق. قد تستخدم في أعمال الردم أو الخرسانة غير الإنسانية.

### 3. العلاقة بين معدل الهبوط و مقاومة الضغط:

يشكل عام، هناك علاقة طردية بين انخفاض معدل الهبوط وانخفاض مقاومة الضغط في هذه البيانات. حيث أن كل من منهما ينخفض مع زيادة نسبة الأحال، هذا يختلف عن العلاقة التقليدية بين الهبوط والمقاومة (حيث زيادة الهبوط بسبب زيادة الماء تؤدي إلى انخفاض المقاومة). هنا العامل الرئيسي هو إضافة ناتج الكشط الذي يقلل كل من الهبوط والمقاومة بسبب خصائصه الجوية، للتغلب على هذا، يمكن اقتراح تعديل نسبة الماء أو استخدام الإضافات لتحسين الهبوط دون الإضرار بالمقاومة، ولكن هذا يتطلب اختبارات إضافية.

#### الوصيات:

##### أولاً: لتحسين أداء الخرسانة

- عند استخدام ناتج الكشط، يوصى بالحد من نسبة الأحال إلى 10% كحد أقصى إذا كانت هناك حاجة لحفظ على قوة عالية وقابلية تشغيل جيدة.
- لأحال أعلى من 10%， يجب إجراء تعديلات على الخلطة مثل زيادة نسبة الأسمنت لتعويض نقص القوة أو استخدام الملدنات لتحسين الهبوط دون زيادة الماء.
- ضبط التدرج الحببي للرخام الخشن المعاد تدويره من ناتج كشط الأسفلت.

#### ثانياً: للتطبيقات العملية

- الخلطة (M-0): مناسبة للتطبيقات الإنسانية ذات المتطلبات العالية للقوة والتشغيل.
- الخلطة (M-1 إلى M-3): مناسبة للتطبيقات المتوسطة حيث يمكن التضحية بجزء بسيط من القوة لتحقيق استدامة (مثل المبني غير الحاملة).
- الخلطة (M-4 إلى M-5): قد تستخدم في أعمال مثل الأرصفة أو البلاطات ذات الأحمال الخفيفة، مع مراقبة الجودة.
- الخلطة (M-6): يوصى باستخدامها فقط في التطبيقات غير الإنسانية إلا إذا تم تعزيزها بإضافات خاصة.

#### ثالثاً: الاعتبارات البيئية

استخدام ناتج الكشط يساهم في الاستدامة وتقليل النفايات. لذلك، حتى مع انخفاض الأداء، يمكن اعتماد هذه الخلطات في مشاريع ذات أولوية بيئية، شريطة أن تقي بالحدود الدنيا للمواصفات الفياسية.

#### المراجع

- ACI 555R-01. 2001. Recycled Concrete and Masonry Aggregate. ACI Committee 555, American Institute, Farmington Hills, MI.
- Al-Habaibeh, A., and Al-Ghamidi, H. (2015). Mechanical properties of concrete with recycled asphalt pavement as coarse aggregate. Journal of Sustainable Engineering.
- Pytlak, K., and Toman, J. (2019). "Durability of concrete with recycled asphalt as aggregate: a review." Construction and Building Materials.
- Libyan specifications (1997/340).