

A Comparative Study of the Initial and Final Setting Times Between Al-Fataih Libyan Cement and Beni Suef Egyptian Cement

Abdulrazag M. Mousa ^{1*}, Eman Attia Alsalheen ²

¹ Department of Civil Engineering, College of Engineering Technologies, Algubbah, Libya

² Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Derna, Algubbah, Libya

دراسة مقارنة لزمن الشك الابتدائي وزمن الشك النهائي بين اسمنت مصنع الفتاح الليبي واسمنت مصنع بنى اسويف المصري

عبدالرازق محمد موسى المهيوب ^{1*}، إيمان عطية الصالحين ²

¹ قسم الهندسة المدنية، كلية التقنيات الهندسية، القبة، ليبيا

² قسم الهندسة المدنية، كلية الهندسة، جامعة درنة، القبة، ليبيا

*Corresponding author: abdulrazagmousa@gmail.com

Received: September 15, 2025 | Accepted: November 28, 2025 | Published: December 14, 2025

Abstract:

This study aims to conduct a laboratory comparison between the initial and final setting times of Libyan Al-Fataih cement and Egyptian Beni Suef cement, with the objective of evaluating the early hardening behavior of Portland cement. The tests were performed using the Vicat apparatus in accordance with ASTM C191 standards, utilizing samples prepared under appropriate laboratory conditions in terms of temperature and water-to-cement ratio. The results revealed clear differences in setting times between the two cement types, where Al-Fataih cement exhibited a longer setting time compared to Beni Suef cement. These findings suggest that variations in chemical composition, gypsum content, and fineness are among the key factors influencing setting time. The study recommends taking these differences into consideration when selecting the appropriate type of cement for various construction conditions, particularly in high-temperature regions where a longer setting time is necessary to ensure proper workability and construction quality.

Keywords: Initial and Final Setting Time, AL-Fataih Libyan Cement, AL- Askari Beni Suef Cement, Ordinary Portland Cement, Hydration Reaction.

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى إجراء مقارنة مختبرية بين زمن الشك الابتدائي وزمن الشك النهائي لإسمنت الفتاح الليبي واسمنت بنى اسويف المصري، وذلك بهدف تقييم سلوك التصلب المبكر للإسمنت البورتلاندي العادي. حيث تم إجراء الاختبارات باستخدام جهاز فيكت (Vicat) وفقاً للموصفات القياسية ASTM C191، وباستخدام عينات تم تحضيرها في ظروف مختبرية مناسبة من حيث درجة الحرارة ونسبة الماء إلى الإسمنت.

أظهرت النتائج وجود فروق واضحة في زمن الشك بين النوعين حيث أظهر اسمنت الفتاح زمن شك أطول مقارنة بإسمنت بنى اسويف. تشير هذه النتائج إلى أن الاختلاف في التركيبة الكيميائية ومحتوي الجبس ودرجة النعومة من العوامل التي تلعب دور مهم في زمن الشك. توصي الدراسة إلى مراعات هذه الفروقات عند اختيار نوع الإسمنت لظروف التنفيذ المختلفة وخاصة في المناطق ذات درجة حرارة مرتفعة والتي تتطلب زمن شك أطول لضمان جودة التشغيل.

الكلمات المفتاحية: زمن الشك الابتدائي والنهائي، اسمنت الفتاح الليبي، اسمنت بنى اسويف ، الاسمنت البورتلاندي العادي، تفاعل الاماهة.

مقدمة

من اهم الخصائص الفيزيائية التي تحدد قابلية استخدام الاسمنت في الاعمال الانشائية هو زمن الشك، أي يعني المدة الزمنية التي تتحول فيها العجينة الاسمنتية من الوضع اللدن إلى الوضع الصلب، ويعتبر عامل هام في تسريع التفاعل بين الماء ومكونات الكلنكر اثناء عملية الاماهاه (1). ان زمن الشك ينقسم إلى قسمين زمن الشك الابتدائي و زمن الشك النهائي، وبدل زمن الشك الابتدائي على فقدان اللدونة بينما يشير زمن الشك النهائي إلى اكمال التصلب لمرحلة كافية لمقاومة الاجهادات الأولية (2).

من أبرز العوامل التي تؤثر على مدة زمن الشك هي التركيبة الكيميائية للإسمنت (وخاصة نسبة مركب ثلاثي الومنيات الكلسيوم ومحتوى الجبس المستخدم للتحكم في التفاعل)، بالإضافة إلى نعومة الطحن ودرجة الحرارة ونسبة الماء إلى بالإسمنت (3). وكذلك يؤدي الاختلاف في مصادر مواد الخام وأسلوب الحرق بالأفران إلى تباين واضح في زمن الشك بين أنواع الإسمنت في مصانع مختلفة حتى ولو كانت من نفس الفئة البورتلندية (4).

يعتبر اسمنت مصنع الفتائح من الانواع المستخدمة والمنتشرة على كافة المشاريع الانشائية داخل ليبيا، ويتم تصنيعه من مواد خام محلية ذات مستوى كلاسيكي عالي.

بعد اسمنت مصنعبني اسويف المصري من اجدد أنواع الاسمنت في مصر، حيث ان نسب المكونات الكيميائية تختلف وفق تقنيات حديثة ومتقدمة ودقيقة. من حيث المواصفات القياسية يوجد تشابه كبير بين النوعين الا ان الاختلاف يرجع إلى الفروقات الجيولوجية في مواد الخام والتي تؤثر على زمن الشك والتصلب البكر لكل نوع.

تهدف هذه الورقة إلى اجراء مقارنة تجريبية لزمن الشك الابتدائي و زمن الشك النهائي بين اسمنت مصنع الفتائح الليبي ومصنع اسمنتبني اسويف المصري، وذلك لدراسة مدى تأثير اختلاف المنشأ وأسلوب التصنيع على تفاعل الاسمنت في المراحل الاولى من التصلب. وتأتي اهمية هذه المقارنة في كونها تساهمن في تحديد النوع الأنسب للاستخدام في الاعمال الانشائية، وخاصة في المناطق ذات المناخ الحار، زمن الشك القليل يؤثر سلبا على قابلية التشغيل والجودة النهائية للخرسانة (5).

من الخصائص الفيزيائية التي تؤثر بشكل واضح على جودة الخرسانة وسلامة المبني هو زمن الشك الابتدائي والنهائي ويحدد الزمن اللازم لبدء التصلب النهائي والكامل للعجينة الاسمنتية ومدى قابليتها للتشغيل والنفط والصب (1). حيث ان اختلاف نوع الاسمنت سواء كان بسبب مصدر مواد الخام او اسلوب التصنيع يمكن ان يؤدي إلى اختلاف في زمن الشك وبالتالي يؤثر على كفاءة التشغيل و مقاومة الخرسانة المبكرة (3).

مشكلة البحث

يصنع اسمنت الفتائح من مواد خام محلية بينما ينتج اسمنتبني اسويف باستخدام طرق انتاج حديثة ومكونات مضبوطة بدقة حيث يوجد تقارب كبير في المواصفات القياسية وهذا ينتج اختلاف في سرعة التفاعل الكيميائي(الاماهاه) بين النوعين، وهذا يظهر تباين في زمن الشك الابتدائي والنهائي لكل منهما.

تتمثل مشكلة الدراسة في معرفة الآتي:

معرفة مدى الاختلاف في زمن الشك بين اسمنت الفتائح واسمنتبني اسويف.

معرفة العوامل الكيميائية والفيزيائية المسببة لاختلاف.

عرض توصيات علمية لاختيار النوع المناسب طبقاً لظرف البيئة والمشروع.

تهدف هذه الورقة إلى سد الفجوة المعرفية المتعلقة بعمل الاسمنت في المراحل المبكرة من التصلب، وكذلك توفير معلومات لدعم اتخاذ القرار الهندسي المتعلق بالإنشاءات والخرسانة.

أهداف البحث

تهدف هذه الورقة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المتعلقة بعمل الاسمنت في المراحل المبكرة من التصلب، وهي كما يلي:

1 - تحديد ومقارنة زمن الشك الابتدائي والنهائي بين اسمنت الفتائح واسمنتبني اسويف في بيئة مختبرية طبقاً للمواصفات القياسية ASTM C191.

2 - دراسة وتحليل الفروقات الكيميائية والفيزيائية وتأثيرها على عملية الاماهاه والتصلب المبكر.

3 - تقييم مدى تأثير زمن الشك على قابلية التشغيل للخرسانة المصنعة من كل نوع من الاسمنت في المشاريع الانشائية.

4 - تقييم توصيات تطبيقية وعلمية تساعد على اختيار النوع المناسب من الاسمنت وفق ظرف البيئة والمشروع، وكذلك مراعاة تحقيق أفضل توازن بين زمن التشغيل والمقاومة المبكرة.

5 - تقديم توصيات لضبط معايير الإنتاج والرقابة على خصائص الاسمنت لضمان عمل خرسانة ذات جودة عالية.

المواد والطرق

1- المواد المستخدمة

تم استخدام نوعين من الاسمنت البورتلاندي العادي في هذه الدراسة

- اسمنت الفتائح الليبي المنتج في مصنع اسمنت الفتائح بمدينة درنة-ليبيا.

- اسمنت بنى اسويف المصري المنتج في مصنع الشركة الوطنية للإسمنت بنى اسويف.

تم اخذ العينات وحفظها في عبوات محكمة الاغلاق للمحافظة على حالتها الاصلية ومنع امتصاصها للرطوبة من الجو، حيث تم التأكيد على ان العينات حديثة التصنيع وذلك لضمان نتائج مضبوطة. الماء المستخدم ماء صالح للشرب في جميع الخلطات وفقا للمواصفات القياسية ASTM C1602 المياه المستخدمة في الخلطات الخرسانية.

2- الأجهزة والأدوات

تم استخدام جهاز فيكت (Vicat Apparatus) وذلك لقياس زمن الشك الابتدائي والنهائي وفقا للمواصفات القياسية ASTM C191 – Standard Test Method For Time Of Setting Of Hydraulic Cement By Vicat Needle.

كما تم استخدام الأدوات الآتية:

- ميزان الكتروني لوزن العينات.

- قالب أسطواني خاص بجهاز فيكت.

- ساعة توقيت لقياس زمن الشك بدقة.

3- طريقة التحضير والاختبار

تم تحضير العينة والتي تم خلطها بنسب 500 غرام اسمنت جاف و125 غرام ماء صالح للشرب للنوعين.

- خلط الاسمنت مع الماء يدوياً لضمان تجانس العينة.

- تم وضع العينة في قالب جهاز فيكت ثم تم تسوية سطح العينة بلف، حيث كان ارتفاع العينة 40مم.

- تم حفظ الابرة الخاصة بجهاز فيكت حتى مست سطح العينة.

- تم ترك الابرة حرّة لتخترق العينة تحت تأثير الوزن الكلي للحامل والابرة.

- تم تكرار عملية الاختراق كل 25 دقيقة، وكانت النتائج كما موضحة في الجدول رقم (1) والجدول رقم (2).

الجدول رقم (1) زمن الشك الابتدائي والنهائي للإسمنت مصنع اسمنت بنى سويف

رقم الجلسة	ارتفاع الابرة من القاع / ملم	مسافة اختراق الابرة في العينة/ملم	مدة إضافة الماء إلى الاسمنت/دقيقة	الساعة او التوقيت	ملاحظات
0	صفر	40	0.00	9:50	زمن الشك الابتدائي
1	صفر	40	25	10:15	زمن الشك الابتدائي
2	5	35	50	10:40	زمن الشك الابتدائي
3	5	35	75	11:05	زمن الشك الابتدائي
4	5	35	100	11:30	زمن الشك الابتدائي
5	5	35	125	11:55	زمن الشك الابتدائي
6	6	34	150	12:20	زمن الشك النهائي
7	6	34	175	12:45	زمن الشك النهائي
8	6	34	200	1:10	زمن الشك النهائي
9	29	11	225	1:35	زمن الشك النهائي
10	37	3	250	2:00	زمن الشك النهائي
11	40	صفر	275	2:25	زمن الشك النهائي



صورة رقم 1: عينة اسمنتبني اسويف في قالب جهاز فيكت.



صورة رقم 2: لعينة اسمنتبني اسويف الوصول إلى زمن الشك الابتدائي.

الجدول رقم (2) زمن الشك الابتدائي والنهائي للإسمنت مصنع اسمنت الفاتح

رقم الجلسة	ارتفاع الإبرة من القاع /ملم	مسافة اختراق الإبرة في العينة/ملم	مدة إضافة الماء إلى الاسمنت/دقيقة	الساعة او التوقيت	ملاحظات
0	صفر	40	0.00	12:35	زمن الشك الابتدائي
1	صفر	40	25	1:00	زمن الشك الابتدائي
2	صفر	40	50	12:25	زمن الشك الابتدائي
3	صفر	40	75	1:50	زمن الشك الابتدائي
4	صفر	40	100	2:15	زمن الشك الابتدائي
5	صفر	40	125	2:40	زمن الشك الابتدائي
6	3	37	150	3:05	زمن الشك الابتدائي
7	5	35	175	3:30	زمن الشك الابتدائي
8	12	28	200	3:55	زمن الشك النهائي
9	36	4	225	4:20	زمن الشك النهائي
10	38	2	250	4:45	زمن الشك النهائي
11	39	1	275	5:10	زمن الشك النهائي
12	40	صفر	300	5:40	زمن الشك النهائي



صورة رقم 3: عينة اسمنت الفتائح في قالب جهاز فيكت.



صورة رقم 4: لعينة اسمنت الفتائح الوصول إلى زمن الشك الابتدائي.

4 – تحليل البيانات

تم احتساب المتوسط الحسابي وكذلك الانحراف المعياري لكل نوع. تمت مقارنة النتائج لكل نوع وذلك باستخدام الرسومات البيانية لمعرفة الفروقات في زمن الشك الابتدائي والنهائي، كما تم تحليل الخصائص الفيزيائية والكيميائية للنوعين.


5 – النتائج والمناقشة

أ- عرض النتائج

وفقا للموسمة القياسية ASTM C191 تم اجراء اختبارات زمن الشك الابتدائي والنهائي للنوعين وباستخدام جهاز فيكت (Vicat Apparatus).

الجدول رقم (3) متوسط زمن الشك الابتدائي والنهائي والانحراف المعياري للنوعين.

الانحراف المعياري ± 5	زمن الشك النهائي(دقيقة)	زمن الشك الابتدائي (دقيقة)	نوع الاسمنت
12.2	137.5	62.5	اسمنت بنى اسويف
11.2	150	87.5	اسمنت الفتائح



شكل 1: متوسط زمن الابتدائي والنهائي للنوعين.

بـ- مناقشة النتائج

تظهر النتائج وجود اختلاف بأسلوب التصلب للإسمنت بين النوعين وهذا الاختلاف قد يرجع إلى التركيبة الكيميائية ودرجة النعومة ومقدار الإضافات المستخدمة في كل نوع.

أولاً زمن الشك الابتدائي

من خلال الجدول رقم (1) نلاحظ ان متوسط زمن الشك الابتدائي لأسمنت بنى اسويف قد بلغ 62.5 دقيقة.

ومن الجدول رقم (2) سجل متوسط زمن الشك الابتدائي لأسمنت الفاتح زمن قد بلغ 87.5 دقيقة.

وبالنظر إلى هذا الفارق نجد ان اسمنت الفاتح يحتاج زمناً أطول لبدء عملية التصلب بالمقارنة مع اسمنت بنى اسويف.

ثانياً زمن الشك النهائي

لقد سجل اسمنت بنى اسويف متوسط زمني بلغ 137.5 دقيقة في حين بلغ متوسط زمن اسمنت الفاتح 150 دقيقة.

ما يلاحظ ان عملية التصلب لأسمنت الفاتح تتم في وقت أطول من اسمنت بنى اسويف وهذا يرجع إلى عدة عوامل أبرزها:

1- اختلاف نسبة الجبس المضاف: - حيث من اهم وظائف الجبس تنظيم زمن الشك، غالباً تؤدي زيادة إطالة زمن الشك.

2- درجة النعومة: - يؤدي الطحن الجيد إلى اسراع عملية التفاعل بين الاسمنت والماء وهذا يقلل زمن الشك الابتدائي.

3- اختلاف محتوى المركبات الطينية أو الإضافات المعدنية: - حيث قد تبطي من التفاعل الأولي بين الاسمنت والماء.

ثالثاً الانحراف المعياري

من الجدول رقم (3) يتضح ان الانحراف المعياري لزمن الشك الابتدائي والنهائي كان 12.2 لأسمنت بنى اسويف و 11.2 لأسمنت الفاتح.

الاستنتاجات والتوصيات

1- الاستنتاجات

إشارة إلى المناقشة السابقة والنتائج المختبرية يمكن استنتاج الآتي:

- أظهرت الدراسة تباين واضح في زمن الشك بين النوعين رغم انهما من فئة الاسمنت البورتلاندي العادي.
- اظهر اسمنت الفاتح زمن شك أطول وهذا يدل على ان عملية الاماهة تتم بشكل أبطأ، في حين كان اسمنت بنى اسويف أقصر.

التركيبة الكيميائية ومحظى الجبس ودرجة النعومة تعتبر من العوامل المهمة التي تحكم في زمن الشك.

2- التوصيات

- اجراء تحليل معدني وكيميائي مفصل لكل نوع لمعرفة نسب الاكاسيد والعناصر الفعالة وربطها بزمن الشك المقاس.
- دراسة تأثير نسبة الماء إلى الاسمنت (W/C) على زمن الشك.
- دراسة الخصائص الأخرى للإسمنت مثل مقاومة الضغط وثبات الحجم ومعدل الاماهة الحرارية من أجل الحصول على راي هندي شاما وكامل للنوعين.
- تشجيع المصانع المحلية على ضبط زمن الشك بشكل دوري لضمان جودة الإنتاج.

Compliance with ethical standards

Disclosure of conflict of interest

The authors declare that they have no conflict of interest.

قائمة المراجع:

- [1] Neville, A. M. (2011). Properties of Concrete (5th ed.). Pearson Education Limited.
 - [2] Mindess, S., Young, J. F., & Darwin, D. (2003). Concrete (2nd ed.). Prentice Hall.
 - [3] Mehta, P. K., & Monteiro, P. J. M. (2014). Concrete: Microstructure, Properties, and Materials (4th ed.). McGraw-Hill Education.
 - [4] Taylor, H. F. W. (1997). Cement Chemistry (2nd ed.). Thomas Telford Publishing.
 - [5] Kosmatka, S. H., Kerkhoff, B., & Panarese, W. C. (2011). Design and Control of Concrete Mixtures (15th ed.). Portland Cement Association.
-

Disclaimer/Publisher's Note: The statements, opinions, and data contained in all publications are solely those of the individual author(s) and contributor(s) and not of AJAPAS and/or the editor(s). AJAPAS and/or the editor(s) disclaim responsibility for any injury to people or property resulting from any ideas, methods, instructions, or products referred to in the content.