

## Biosynthesis of silver nanoparticle from water extract and decaffeinated extract from green tea

Najla Mohamed Worayet <sup>\*1</sup>, Aisha Mohamed Al-Qallal <sup>2</sup>, Selima Anwar Damouna <sup>3</sup>

<sup>1,3</sup> Department of Chemistry, Faculty of Science, Misrata University, Misrata, Libya

<sup>2</sup> Department of General Materials, Faculty of Technical Sciences, Misrata, Libya

### التصنيع الحيوي للفضة النانوية من المستخلص المائي والمستخلص منزوع الكافيين للشاي الأخضر

نجلاء محمد وريث <sup>\*1</sup>, عائشة محمد القلال <sup>2</sup>, سليمية أنور دمونة <sup>3</sup>

<sup>1,3</sup> قسم الكيمياء، كلية العلوم ، جامعة مصراتة، مصراتة، ليبيا

<sup>2</sup> قسم المواد العامة، كلية العلوم التقنية، مصراتة، ليبيا

<sup>\*</sup>Corresponding author: [n.wryt@sci.misuratau.edu.ly](mailto:n.wryt@sci.misuratau.edu.ly)

Received: October 17, 2025

Accepted: December 23, 2025

Published: December 28, 2025

#### Abstract

Biosynthesis of metallic nanoparticles has attracted tremendous attention in recent years, numerous environmentally synthesis methods have been developed yielding nanoparticles via low cost, eco-friendly, and simple approaches. In this study, silver nanoparticles were synthesized using ultrasonic wave, Green Tea extract at room temperature, silver nanoparticle successfully synthesized. The formation of silver nanoparticle is confirmed by UV-VIS spectroscopy the absorption peak of surface plasmon resonance for nanoparticle synthesis from Green Tea extract at 444 nm while the nanoparticle synthesis from decaffeinated extract at 436nm. The FT-IR results revealed that the functional chemical groups in Green Tea significantly contributed to the synthesis of nanoparticles. The caffeine removal from Green Tea causes shifted in the peak of surface plasmon resonance to lower wavelength and the nanoparticles take more time to form.

**Keywords:** Green Tea, Biosynthesis, Silver nanoparticle, Caffeine.

#### الملخص

التصنيع الحيوي لجسيمات الفضة النانوية حظى باهتمام كبير في السنوات الأخيرة وتم تطوير العديد من الطرق البسيطة ومنخفضة التكلفة والصادقة للبيئة ، في هذه الدراسة تم استخدام الموجات فوق الصوتية في تحضير جسيمات الفضة النانوية من المستخلص المائي والمستخلص منزوع الكافيين للشاي الأخضر في درجة حرارة الغرفة باعتبارها طريقة آمنة وسهلة وغير مكلفة أو ضارة بالبيئة، جسيمات الفضة النانوية صنعت بنجاح وتم إثبات تصنيع الجسيمات باستخدام طيف الأشعة فوق البنفسجية والمرئية حيث أظهرت الجسيمات قمة امتصاص تعود لرنين بلازمون السطح عند 444 نانومتر للجسيمات المحضرة من مستخلص الشاي بينما أظهرت الجسيمات المحضرة من المستخلص منزوع الكافيين قمة امتصاص عند 436 نانومتر على التوالي. وأظهرت نتائج الأشعة تحت الحمراء أن المركبات الفعالة الموجودة في مستخلص الشاي الأخضر تعمل على اختزال وتثبيت أيون الفضة. إزالة الكافيين تسببت في إزاحة القمة التي تعود لرنين بلازمون السطح إلى طول موجي أقل كذلك أدى نزع الكافيين إلى زيادة الزمن اللازم لتكون جسيمات الفضة النانوية.

**الكلمات المفتاحية:** الشاي الأخضر، فضة نانوية، كافيين، التصنيع الحيوي.

تم اشتقاق كلمة نانو من الكلمة الإغريقية "Nanos" التي تعني القزم، ويقصد بها كل ما هو صغير النانو في النظام المترى هي  $10^{-9}$ <sup>[1]</sup> الجسيمات النانوية هي دقائق متناهية الصغر تحتوي على بعد واحد على الأقل يتراوح بين 1-100 نانومتر يمكن الحصول عليها من مواد مختلفة مثل الفلزات كالذهب والفضة ونظرًا لصغر حجمها فإن صفاتها تختلف عن المواد الأكبر حجمًا، وتتنوع من حيث طبيعة مصدرها إلى طبيعية أو مصنعة وقد تكون مواد عضوية أو غير عضوية<sup>[2]</sup>. تختلف الخصائص الميكانيكية، الفيزيائية، والبيولوجية للمواد النانوية اختلافًا جوهريًا في المقياس النانوي ومن الأسباب الرئيسية في هذا الاختلاف زيادة المساحة للمواد عند الحجم النانوي أي زيادة عدد الذرات المتواجدة على السطح، مما يزيد من نشاطها الكيميائي وذلك لأن التفاعلات الكيميائية تحدث عند السطح. التأثير الكمي نظرًا لأبعادها الصغيرة التي تقترب من الأبعاد الذرية.<sup>[3]</sup> يعتبر الشاي من أكثر أنواع المشروبات الشعبية انتشارًا في أنحاء العالم، و يحتوي على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد على تأخير حدوث الشيخوخة، كما تساعد في تجديد الخلايا وإصلاحها، وله القدرة أيضًا على مقاومة نمو الكائنات الحية الدقيقة. كما يمكن للشاي أن يقلل من أمراض القلب والشرايين، وتعزيز صحة الفم، والحد من ارتفاع ضغط الدم.<sup>[5,4]</sup> الكافيين يتواجد بشكل طبيعي في أوراق، ثمار وبذور أكثر من 63 نوع من النباتات في العالم إذ يعمل مبدأ للافات الطبيعية وهو مسحوق أبيض اللون ذو طعم مر اسمه العلمي trimethylxanthine 1,3,7-C<sub>8</sub>H<sub>10</sub>N<sub>4</sub>O<sub>2</sub> من أشهر مصادره حبوب البن، حبوب الكاكاو وأوراق الشاي. وهو عقار شبه فلوي من عائلة ميثيل زانتين methylxanthine صنف من العاقير المنشطة الأكثر استهلاكاً حول العالم يتواجد في عدة مشروبات شائعة الاستهلاك كالمنبهات ومشروبات الطاقة حيث يعمل كمنبه للجهاز العصبي المركزي.<sup>[6]</sup> التصنيع الكيميائي للجسيمات النانوية ممكن أن يؤدي إلى وجود بعض المواد الضارة ممتنعة على سطح الجسيمات مما يسبب في وجود أضرار جانبية عند استخدامها في التطبيقات المختلفة، أما تصنيع الجسيمات النانوية بالطرق الخضراء بالإمكان أن يتم تلافي وجود مثل هذه المواد على سطح الجسيمات.<sup>[7]</sup> تستخدم المستخلصات النباتية مثل مستخلصات الشاي الأخضر في عملية تحضير الفضة النانوية بما يحتويه من مركبات مضادة للأكسدة قادرة على اختزال أيونات الفضة إلى الشكل المعدني دون الحاجة لاستخدام مواد كيميائية ضارة وتعتبر هذه الطريقة صديقة للبيئة وتساهم في التقليل من التكاليف<sup>[8]</sup> يهدف هذا البحث إلى تحضير جسيمات فضة نانوية باستخدام مستخلص الشاي الأخضر والشاي منزوع الكافيين.

## الطرق والمواد materials and methods

**جمع العينات:** تم جمع عبوات من الشاي الأخضر نوع محمود مصنع في سيرلانكا من محلات تجارية محلية بمدينة مصراتة.

### المواد الكيميائية المستخدمة:

نترات الفضة Extra pure من شركة Carlo Erba، ثانوي كلور ميتان بنسبة 99.9% من شركة Carlo Erba، ماء منزوع الأيونات.

### الأجهزة المستخدمة:

محرك المغناطيسي Magnetic stirrer خلاط كهربائي ميزان حساس sensitive balance، جهاز الموجات فوق الصوتية ultrasonic generator PHYWE (frontier) USA - جهاز طيف الأشعة تحت الحمراء Spectrometer Agilent Technologies cary IR -perkin Elmer FT Spectrometer Centerfuge Hettich ROTOFIX 32A جهاز الطرد المركزي 60UV-Vis Malaysia

## تحضير المستخلص المائي للشاي الأخضر

تم تحضير المستخلص كما هو مذكور في [9] مع بعض التعديلات حيث لم يتم استخدام حرارة في تحضير المستخلص بل عرض للموجات فوق الصوتية و الطريقة باختصار أخذت أوراق الشاي الأخضر ووضعت في الخلاط الكهربائي لتحويلها إلى مسحوق، تم أخذ 1 جم من مسحوق الشاي الأخضر أضيف إليه 40 مل من الماء منزوع الأيونات وعرض للموجات فوق الصوتية لمدة 30 دقيقة باستخدام مولد موجات ووضع المزيج بعد ذلك على المحرك المغناطيسي لمدة 24 ساعة بعد مرور 24 ساعة رش المحلول باستخدام القماش مرتين وبعدها رش باستخدام ورقة Whatman رقم 1 وحفظ المستخلص في قنينة زجاجية داخل الثلاجة.<sup>[11,10]</sup>

### تحضير جسيمات الفضة النانوية من مستخلص الشاي الأخضر بالتعريض للموجات فوق الصوتية

تم إضافة 3 مل من المستخلص المائي للشاي الأخضر إلى 40 مل من محلول نترات الفضة (0.01 مولاري) وتكون الإضافة على شكل قطرات باستخدام القطرة مع التحريك المستمر عند درجة حرارة الغرفة، بعد الانتهاء من الإضافة يوقف التحريك ويعرض محلول للموجات فوق الصوتية لمدة 30 دقيقة ويتم حفظ محلول في مكان مظلم عند درجة حرارة الغرفة مع ملاحظة تغير اللون بمرور الوقت بعد مرور 24 ساعة يوضع محلول في جهاز الطرد المركزي لمدة 15 دقيقة بسرعة 15000 دورة/ دقيقة للحصول على راسب يتم تجفيفه. [11]

### استخلاص الكافيين من الشاي الأخضر باستخدام الموجات فوق الصوتية

تم أخذ 15 جم من مسحوق الشاي الأخضر في كأس وأضيف إليه 90 مل من ماء منزوع الأيونات ووضع على محرك مغناطيسي عرض محلول للموجات فوق صوتية لمدة 30 دقيقة وترك على المحرك المغناطيسي لمدة 24 ساعة تم استخلاص الكافيين من محلول باستخدام قمع الفصل وذلك بوضع محلول ذلك بقمع الفصل وأضيف إليه تناي كلور ميثان وفي كل مرة يرج القمع عدة مرات ويترك على الحامل ليسفر وبعد انتقال محلول إلى طبقتين طبقة عضوية وطبقة مائية ثم إزالة طبقة تناي كلوريد ميثان (الطبقة العضوية) في دورق نظيف وجاف، تكرر العملية ثلاثة مرات. [12]

### تحضير جسيمات الفضة النانوية من مستخلص الشاي الأخضر منزوع الكافيين

تم إضافة 3 مل من مستخلص الشاي منزوع الكافيين إلى 40 مل من نترات الفضة (0.01) وتكون الإضافة على شكل قطرات باستخدام قطرة مع التحريك عد الانتهاء من الإضافة يوقف التحريك ويعرض محلول للموجات فوق الصوتية لمدة 30 دقيقة ويتم حفظ محلول في مكان مظلم عند درجة حرارة الغرفة مع ملاحظة تغير اللون بمرور الوقت بعد مرور 24 ساعة، يوضع محلول في جهاز الطرد المركزي لمدة 15 دقيقة بسرعة 15000 دورة دقيقة للحصول على راسب يتم تجفيفه. [11]


### تشخيص جسيمات الفضة النانوية

تم قياس طيف الامتصاص لكل من محلول نترات الفضة والمستخلصات النباتية (الشاي والشاي منزوع الكافيين) قبل وبعد إضافتها لنترات الفضة وذلك باستخدام جهاز مطياف الأشعة المرئية وفوق البنفسجية uv-vis في المدى 200-800 نانومتر، وتم قياس طيف الأشعة تحت الحمراء لمستخلص الشاي الأخضر ولجسيمات الفضة النانوية.

### النتائج والمناقشة

#### جسيمات الفضة النانوية المحضرة من مستخلص الشاي


بعد الانتهاء من إضافة مستخلص الشاي إلى محلول نترات الفضة لوحظ تغير لون محلول إلى اللون الأصفر وبعد تعريض محلول للموجات فوق الصوتية لوحظ بعد مرور حوالي 15 دقيقة تغير لون محلول إلى اللون البني الغامق كما هو موضح في الشكل (1)، تغير اللون دلالة على تكون جسيمات الفضة النانوية،



شكل 1: تغير اللون دلالة تكون جسيمات نانوية A لون محلول بعد إضافة المستخلص B لون محلول بعد مرور وقت من إضافة المستخلص.


### جسيمات الفضة النانوية المحضرة من مستخلص الشاي منزوع الكافيين

بعد الانتهاء من إضافة مستخلص الشاي منزوع الكافيين إلى محلول نترات الفضة لوحظ تغير لون محلول إلى اللون الأصفر وبعد تعریض محلول للموجات فوق الصوتية لوحظ بعد مرور حوالي 15 دقيقة تغير لون محلول إلى اللون البني الغامق كما هو موضح في الشكل (2)، تغير اللون دلالة على تكون جسيمات الفضة النانوية.




شكل 2: تغير اللون دلالة على تكون جسيمات نانوية A لون محلول بعد إضافة المستخلص منزوع الكافيين B لون محلول بعد مرور وقت من إضافة المستخلص.

### نتائج الأشعة فوق البنفسجية والمرئية UV-Vis




شكل 3: يوضح نتائج الأشعة فوق البنفسجية والمرئية لجسيمات الفضة النانوية المحضرة من مستخلص الشاي.


لإعطاء دليل آخر على تكون جسيمات الفضة النانوية تمت دراسة طيف المركب باستخدام جهاز الطيف فوق البنفسجي والمرئي حيث أظهرت الجسيمات النانوية المحضرة باستخدام المستخلص المائي للشاي وكذلك الجسيمات المحضرة باستخدام المستخلص المائي لشاي منزوع الكافيين قيمة امتصاص عند 444 و 436 نانومتر على التوالي كما هو موضح في الشكل (3و4) وهذا يتفق مع نتائج دراسات سابقة [9] والتي تقول أن جسيمات الفضة النانوية تعطي قيمة امتصاص في المدي 400-450 نانومتر. ان ظهور الذروة المرتفعة هو النمط الطيفي الذي يحدث بسبب إثارة البلازمونات السطحية الموضعية التي تسبب تشتتاً قوياً للضوء بواسطة مجال كهربائي بطول موجي معين حيث تحدث ظاهرة الرنين، ببدأ الارتفاع من حوالي nm300 ويكون على شكل بيضاوي Parabolic من الأعلى وله قيمة تمثل أعلى امتصاصية تقع عند 444 و 436 nm للجسيمات المحضرة من الشاي والشاي منزوع الكافيين على التوالي تم تهبيط بعدها. إن الشكل البيضاوي الذي رأسه إلى الأعلى وقاعدته إلى الأسفل دليل على المادة النانوية والتي تبدأ بالتأثير عند تعریضها للأشعة فوق البنفسجية المرئية. [تشير الحزم الظاهرة التي لوحظت في المركبات النانوية من المكونات الرئيسية (مستخلص الشاي، مستخلص الشاي منزوع الكافيين ومحلول نترات الفضة) بوضوح إلى حدوث تفاعل بين المكونين وتشكل مركب نانوي ما هو موضح في الشكل (6)].



شكل 4: يوضح نتائج الأشعة فوق البنفسجية والمرئية لجسيمات الفضة النانوية المحضرة من مستخلص الشاي منزوع الكافيين




شكل 5: يوضح نتائج الأشعة فوق البنفسجية والمرئية لمستخلص الشاي ونترات الفضة وجسيمات الفضة النانوية




شكل 6: يوضح نتائج الأشعة فوق البنفسجية والمرئية لمستخلص الشاي ونترات الفضة وجسيمات الفضة النانوية

عند المقارنة بين سرعة تكون جسيمات الفضة النانوية المحضرة من مستخلص الشاي منزوع الكافيين نلاحظ أن الجسيمات المحضرة من مستخلص الشاي تتكون أسرع من الجسيمات المحضرة من الشاي منزوع الكافيين كما هو موضح في الشكل (7 و 8) حيث تم تتابع تكون الجسيمات النانوية بواسطة طيف الأشعة فوق البنفسجية والمرئية وذلك بقياس الامتصاص كل 15 دقيقة لمدة ساعتين من بداية إضافة المستخلص لمحلول نترات الفضة.




شكل 7: يوضح نتائج تتبع تكون جسيمات الفضة النانوية كل 15 دقيقة من إضافة مستخلص الشاي إلى محلول نترات الفضة



شكل 8: يوضح نتائج تتبع تكون جسيمات الفضة النانوية كل 15 دقيقة من إضافة مستخلص الشاي منزوع الكافيين إلى محلول نترات الفضة.


كما لوحظ أن الجسيمات المحضرة من مستخلص الشاي منزوع الكافيين كانت شدة الامتصاص لها أقل من شدة الامتصاص للجسيمات المحضرة من مستخلص الشاي بعد مرور ساعتين من بداية التفاعل كما هو موضح في الشكل(9) يمكن القول أن الكافيين يلعب دورا في اختزال أيون الفضة فمن المعروف أن الكافيين والبولي فينولات بإمكانها تكوين معقد مع أيونات فلزية في المحلول وآخر لهم إلى فلزات. إن الكافيين والبولي فينولات في هذه الدراسة تعمل كعامل اختزال وثبت لجسيمات الفضة وبالتالي عند نزع الكافيين من مستخلص الشاي استقرت الجسيمات وقت أطول نسبيا لتكون و من الممكن أن يكون حجم الجسيمات المترسبة بعد نزع الكافيين أكبر وذلك لأنها ظهرت عند طول موجي أصغر.




شكل 9: يوضح شدة الامتصاص للجسيمات المحضرة من مستخلص الشاي والشاي منزوع الكافيين بعد مرور ساعتين من إضافة المستخلص لمحلول نترات الفضة.

#### - نتائج الأشعة تحت الحمراء FT-IR


للتعرف على المجاميع الفعالة التي يحتويها المستخلص والمسؤولة عن اختزال نترات الفضة إلى جسيمات فضة نانوية والمجاميع الموجودة على سطح الجسيمات والتي تعمل على ثبتيتها، استخدم مطياف الأشعة تحت الحمراء للمستخلص النباتي قبل وبعد إضافة نترات الفضة وكانت النتائج كما هو موضح في الشكل. (10 و 11 و 12)



شكل 10: يوضح طيف الأشعة تحت الحمراء لمستخلص الشاي



شكل 11: يوضح طيف الأشعة تحت الحمراء لجسيمات الفضة النانوية المحضرة من مستخلص الشاي



شكل 12: يوضح طيف الأشعة تحت الحمراء لجسيمات الفضة النانوية المحضرة من مستخلص الشاي منزوع الكافيين

تظهر نتائج FT-IR أن كل العينات تحتوي على مجاميع كحولية وكربيوكسيلية وذلك لوجود قمة امتصاص عريضة تعود لحزمة امتصاص مجموعة الهيدروكسيل O-H عند 3339-3266 سـ<sup>-1</sup> وجود الكيتونات، الالدھيدات و الاسترات من الممكن الاستدلال عليه بوجود حزم امتصاص عند 1695-1697 سـ<sup>-1</sup> والتي تشير إلى امتطاط C=O، بينما حزمة الامتصاص عند 1235-1237 سـ<sup>-1</sup> تعود إلى امتصاص الانحناء L-C bending C=C bending 1629-1620 سـ<sup>-1</sup> حزمة الامتصاص عند 1013-1015 سـ<sup>-1</sup> تشير إلى حزم امتطاط C-O-C الاروماتية بينما قمة الامتصاص عند 1332-1334 سـ<sup>-1</sup> تشير إلى مجموعة C=O الفينولية، قمة الامتصاص عند 1039 سـ<sup>-1</sup> تعود إلى امتصاص مجموعة C-O-C الايثر الاروماتي او السكريات المتعددة وبالتالي فإن نتائج FT-IR تشير إلى وجود مركبات عضوية من مستخلص الشاي الأخضر على سطح الجسيمات النانوية وهذا يتفق مع نتائج دراسات سابقة [14-13] و عند مقارنة نتائج IR لمستخلص الشاي بجسيمات الفضة النانوية يمكن أن يشير انخفاض حزم الامتصاص التي تعود إلى امتطاط C=C و C=O و زيادة حزم الامتصاص التي تعود إلى انحناء O=C=C الى ان هذه المركبات تلعب دورا في اختزال أيونات الفضة إلى جسيمات فضة نانوية وبالتالي من الممكن القول ان المركبات الفعالة الموجودة في مستخلص الشاي تعمل على اختزال أيونات الفضة و تعمل كعوامل لثبتت جسيمات الفضة النانوية.

#### الاستنتاج:

تم استخدام الموجات فوق الصوتية في تحضير جسيمات الفضة النانوية من المستخلصات المائية منزوعة الكافيين للشاي الأخضر باعتبارها طريقة آمنة وسهلة وغير مكلفة أو ضارة بالبيئة، وتم إثبات تصنيع الجسيمات باستخدام طيف الأشعة فوق البنفسجية كما أظهرت نتائج الأشعة تحت الحمراء أن المركبات الفعالة الموجودة في مستخلص الشاي الأخضر تعمل على اختزال وثبتت أيون الفضة.

#### Compliance with ethical standards

##### Disclosure of conflict of interest

The authors declare that they have no conflict of interest.

**المراجع:**

1. لخراز، م. ع.، الباقي، ع. م.، عميش، ع. م. 2022. "تخليق جسيمات الفضة النانوية باستخدام المستخلصات المائية لنباتات إكليل الجبل، الزعتر والبردقوشة." مجلة العلوم، جامعة مصراتة، عدد خاص بالمؤتمر السنوي السادس حول نظريات وتطبيقات العلوم الأساسية والحيوية، pp. 133-147.
2. حلفاوي، ف. 2020. "الเทคโนโลยجيا النانوية ومعالجة المحيط: تطبيق الجسيمات النانوية في مجال تنقية المياه." رسالة ماجستير. جمهورية الجزائر، جامعة قاصدي مرباح.
3. صغيري، أ. و مسعي، ع. 2020. "تحضير وتشخيص وفاعلية البيولوجية لجسيمات أكسيد الزنك ZnO المفعول بـ TMSEDTA." رسالة ماجستير. جامعة الشهيد حمـه لحضر الـوادي، جمهورية الجزائر الـديمقـراطـية الشـعـبـية.
4. GONDoin, A., GRUSSU, D., STEWART, D., MCDOUGALL, G. J. 2010. "White and green tea polyphenols inhibit pancreatic lipase in vitro." Food Research International, vol. 43, pp. 1537-1544.
5. أبوشعاله، ف. ع. ب. و العصاوي، م. س. م. 2020. "التلوث البكتيري لبعض العلامات التجارية للشـاي المنتشرـة في مدينة مصراتـه - لـيبـيا." مجلة العـلوم، جـامـعـة مـصـرـاتـه، عـدـد خـاص بـالـمؤـتـمـر السـنـوـي حول نـظـريـات وـتطـبـيقـات العـلـوم الأساسية، pp. 250-258.
6. AWAN, T. I., BASHIR, A., TEHSEEN, A. 2020. "Chemistry of nanomaterials: fundamentals and applications." Elsevier.
7. علوش، م. 2020. "الـتخـليـقـ الـحـيـويـ لـجـسـيـمـاتـ النـانـوـيـةـ وـتـطـبـيقـاتـهـ فـيـ مـجـالـ مـكـافـحةـ الـأـفـاتـ الـزـرـاعـيـةـ." مجلة وـقـاـيةـ النـبـاتـ الـعـرـبـيـةـ، vol. 38, no. 4, pp. 267-280.
8. Sari, R., Hasan, W., Hendradi, E. 2024. "Green synthesis of antimicrobial silver nanoparticles using green tea extract: The role of concentration and pH." J Sains Farm Kiln, vol. 11, no. 1, pp. 25-31.
9. GAO, L., LI, Q., ZHAO, Y., WANG, H., LIU, Y., SUN, Y., WANG, F., JIA, W., HOU, X. 2017. "Silver nanoparticles biologically synthesized using tea leaf extracts and their use for extension of fruit shelf life." IET Nanobiotechnology, vol. 11, pp. 637-643.
10. ELSUPIKHE, R. F., SHAMELI, K., AHMAD, M. B., IBRAHIM, N. A., ZAINUDIN, N. 2015. "Green sonochemical synthesis of silver nanoparticles at varying concentrations of  $\kappa$ -carrageenan." Nanoscale Research Letters, vol. 10, pp. 1-8.
11. وريث، ن. م. و الشـريفـ، ع. ح. 2023. "تحـضـيرـ الفـضـةـ النـانـوـيـةـ مـنـ قـشـورـ الـلـيـمـونـ باـسـتـخـدـامـ الـمـوجـاتـ فـوقـ الصـوتـيـةـ." مجلة العـلوم، جـامـعـة مـصـرـاتـهـ، vol. 5, pp. 46-48.
12. السـعدـاويـ، إـ. سـ.، إـمـحـمـدـ، إـ. غـ.، السـعدـاويـ، سـ. سـ. وـ الـهـبـيلـ، صـ. عـ. 2016. "تقـدـيرـ تـرـكـيزـ الـكـافـيـنـ فـيـ بـعـضـ الـمـشـرـوـبـاتـ وـتـأـثـيرـ اـسـتـهـلـاكـهـ عـلـىـ عـيـنـةـ مـنـ طـلـبـةـ جـامـعـةـ طـرـابـلسـ." مجلة الـبـحـوثـ الـأـكـادـيمـيـةـ، عـدـد خـاصـ بـالـمـؤـتـمـرـ الـعـلـمـيـ الأولـ لـلـأـمـنـ الـغـذـائـيـ وـسـلـامـةـ الـغـذـاءـ، pp. 10-24.
13. RÓNAVÁRI, A., KOVÁCS, D., IGAZ, N., VÁGVÖLGYI, C., BOROS, I. M., KÓNYA, Z., PFEIFFER, I., KIRICSI, M. 2017. "Biological activity of green-synthesized silver nanoparticles depends on the applied natural extracts: a comprehensive study." International Journal of Nanomedicine, vol. 12, pp. 871.
14. ELBOSSATY, W. 2017. "Green tea as a biological system for the synthesis of silver nanoparticles." J. Biotechnol. Biomater, vol. 7.

**Disclaimer/Publisher's Note:** The statements, opinions, and data contained in all publications are solely those of the individual author(s) and contributor(s) and not of AJAPAS and/or the editor(s). AJAPAS and/or the editor(s) disclaim responsibility for any injury to people or property resulting from any ideas, methods, instructions, or products referred to in the content.